

planeo Reperaturmasse 905 SB-Express Fill

Universal schnellhärtende Reperaturmasse für alle steinartige Böden

Eigenschaften

- * Einfach zu verarbeiten
- * Schnellhärtend
- * Ab 0 mm Stärke verwendbar
- * Sehr glatt zu erledigen
- * Schnell bereit zur Verlegung

Anwendung

Schnellzement für:

- zum Korrigieren von Unebenheiten und Höheunterschieden bei Bodenerhebungen und steinartigem Böden
- zum Füllen von Nähten in wasserabweisendem Plattenmaterial, Bitumen und Fliesenböden
- Reparaturen von beschädigtem Beton.

technische Daten

Basis	Zement mit Zuschlagstoffen.
Farbe	Grau.
Konsistenz	Pulver.
Mischungsverhältnis	4 Teile 905 SB-Express Fill auf 1 Teil Wasser.
Verbrauch	Abhängig der Reparatur.
Wartezeit	Keine.
Verarbeitungszeit	Innerhalb von 5 Minuten nach Mischung.*
Trockenzeit	15-30 Minuten.*
Auftragsweise	Glättekelle, Maurerkelle oder Malerspachtel.
Lagerbedingungen	Kühl und trocken lagern.
Zulässige Lagerzeit	6 Monate, in ungeöffneter Verpackung.
Frostempfindlich	Nein.
Feuergefährlich	Nicht brennbar.
Gefahrenklasse	Xi (reizend).
Sicherheitsdatenblatt	Auf Anfrage erhältlich.

* Die angegebenen Werte sind Laborwerte, die im Hinblick auf die klimatischen Bedingungen, Untergrundarten und Schichtdicken nur als Richtwerte gelten.

Verarbeitungsbedingungen

Umgebungstemperatur	: 18° - 23° C.
Temperatur für Material und Untergrund	: min. 15° - max. 20° C.
Relative Luftfeuchtigkeit	: 40-70%.

planeo Reperaturmasse 905 SB-Express Fill

Untergrund

- 905 SB-Express Fill kann auf jeden starren, steinartigen Untergrund aufgetragen werden, der zug- und druckfest, sauber, fett- und schmutzfrei ist, gemäß den Anforderungen nach DIN 18 365.
- Glatte und nicht saugfähige Untergründe (Bodenfliesen, Granito, Terrazzo usw.) dünn und gleichmäßig vorstreichen mit 044 Primer Multi plus.
- Poröse en/of abstreuende Untergründe vorab anfeuchten mit Wasser oder grundieren mit 044 Primer Multi plus .
- Lesen Sie vorab immer unsere Produktinformationsblätter. In Zweifelsfällen können Sie vorab Kontakt aufnehmen mit unserer Beratung.

Verarbeitung

- 4 Raumteile 905 SB-Express Fill auf 1 Teil Wasser und zu einer klumpenfreien Masse anrühren.
- Die Fertigmischung sofort verarbeiten mit einer Glättekelle, Malerspachtel oder Maurerkelle.
- Der aufgetragene 905 SB-Express Fill kann bis ungefähr 1 Stunde nach der Aushärtung noch geglättet werden, indem der Mörtel leicht mit Wasser besprenkelt und mit dem Flachspan geglättet wird.

Versandverpackung

Eimer mit Karton à 4 kg.