

Belagsart nach EN ISO 10582	Heterogene Planken / Fliesen, Typ 1
Stück pro Paket	6 Fliesen
Verp.-Einheit/Palette	906x448mm: 2,44 m²/36,6 m²
Beanspruchungsklasse EN ISO 10582 / ISO 10874	23, 33
Gesamtdicke ISO 24346	4,0 mm
Dicke der Nutzschicht ISO 24340	0,2 mm
Oberflächenvergütung	ja/PU
Angefaste Kanten	ja
Flächengewicht ISO 23997	8,76 kg/m²
Resteindruck ISO 24343-1	≤ 0,1 mm*
Dimensionsstabilität ISO 23999	≤ 0,15%*
Stuhlrollenbeanspruchung ISO 4918	geeignet bei Stuhlrollen gem. EN 12529, Typ W
Fußbodenheizung EN 1264-2	geeignet (bis 28°C)
Brandverhalten EN 13501-1	Bfl-s1
Wärmedurchlasswiderstand ISO 8302 / EN 12667	0,02 m² K/W
Elektrostatisches Begehverhalten EN 1815	< 2 kV
Trittschallverbesserungsmaß ISO 10140-3	9 dB
Farbbeständigkeit gegenüber künstlichem Licht ISO 105-B02	≥ 7
Zugfestigkeit der Arretierung prEN ISO 10582, Anhang D	lange Seite ≥ 4,5 kN/m, kurze Seite ≥ 5,5 kN/m
Ableitwiderstand EN 1081	> 10 ¹²
Chemikalienbeständigkeit ISO 26987	gegeben**
Rutsicherheit	R10
Reinigungs- und Pflegeempfehlung	Dr. Schutz

* Gemittelter Wert

** Bei kurzzeitiger Einwirkung von gebräuchlichen, haushaltsüblichen Mitteln.

(Stand: 01.01.2020)

Bitte beachten Sie auch unsere Verlege- sowie unsere Reinigungs- und Pflegeanleitung.

