

Montagekleber 290ml

760 Hybrid für HPL Terrassen



Aushärtung	ca. 4 mm in 24 Stunden
Basis	Polyurethan
Bruchdehnung	> 800% (nach ISO 8339 (min. > 80%))
Geruch	nach Aushärtung geruchlos
Haltbarkeit	ungeöffnet 12 Monate, bei +5° C bis +25° C; nach Anbruch zügig verarbeiten
Hautbildungszeit	ca. 60 Minuten bei Normalklima (+23° C / 50% relative-Luftfeuchte)
Lagerung	bei Raumtemperatur, trocken, vor Hitze schützen
Shore-A-Härte	ca. 45
Temperatur	beständig von -40° C bis +90° C (im ausgehärteten Zustand)
Verarbeitbar	ab +5° C bis max. +35° C
Viskosität	pastös, standfest

Farbe	Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	VE
schwarz	244 100 310	Keramik- & HPL-Plattenkleber	290 ml	12 St.