
























ambra		Belagsart nach EN ISO 10582: Heterogene Kunststoff-Planken zum Kleben		wineo
	ambra wood	ambra stone		
Format	1200 x 180 mm	609,6 x 304,8		
Produktstärke	2 mm	2 mm		
Planken, Fliesen / m² pro Paket	18 / 3,89 m ²	18 / 3,34 m ²		
Pakete / m² pro Palette	60 / 233,40 m ²	72 / 240,48 m ²		
Garantieleistung	15 Jahre bei privater Nutzung gemäß Windmüller Garantiebedingungen – www.wineo.de			
Klassifizierungen			Produktaufbau	
	Nutzungsstufe 23 Stark beanspruchter privater Wohnbereich EN ISO 10874	Flur, Küche, Wohnzimmer, Heimbüro	1	Oberflächenversiegelung
	Nutzungsstufe 31 Mäßig beanspruchter gewerblicher Bereich EN ISO 10874	Hotelzimmer, Kleinbüro	2	Oberflächenstruktur verschiedene Prägungen
	Bindemittelgehalt EN ISO 10582	Typ I	3	Nutzschicht Dicke 0,3 mm
	Verschleißverhalten EN 660-2	Gruppe T gemäß DIN EN 649:2011-05	4	Dekor Dekorfilm
	Brandverhalten EN 13501-1	B _{fl} - s1	5	Grundschicht
	Rutschhemmstufe DIN 51130	R 9	6	Gegenzug
	Gleitwiderstand EN 13893	μ ≥ 0,30 - DS		DESIGNBODEN zum Kleben 
	Antistatische Eigenschaften EN 1815	≤ 2 kV	Zertifizierungen	
	Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit und Chemikalienbeständigkeit EN ISO 26987	Gute Beständigkeit in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">  <p style="font-size: 0.8em;">windmüller flooring products WFP GmbH Nord-West-Ring 21 D-32832 Augustdorf - 07 - Elastischer Bodenbelag DOP: 0401001 EN 14041:2004</p>  <p style="font-size: 0.7em;">Resilient Flooring to be used within a building.</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p style="font-size: 0.7em;">EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR</p>  <p style="font-size: 0.6em;">Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">  <p style="font-size: 0.7em;">Schadstoffgeprüft Emissionsgeprüft TÜV & Profiling Institute AG 78 719 4661-1</p> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p style="font-size: 0.7em;">100% Phthalate free</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p style="font-size: 0.7em;">factory made coated</p> </div> </div>	
	Lichtechtheit EN ISO 105-B02	≥ 6		
	Resteindruck EN ISO 24343-1	~ 0,02 mm		
	Stuhlrollenversuch EN 425 / ISO 4918	Typ W – keine sichtbare Veränderung		
	Wärmedurchlasswiderstand EN 12667	~ 0,01 (m ² K)/W		
	Trittschallminderung EN ISO 16251-1	~ 4 dB		
	Dimensionsstabilität EN ISO 23999	~ 0,15 %		
	Entsorgung	<u>Privat:</u> mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich <u>Gewerblich:</u> Abfallschlüssel-Nr. AVV 170203		

Hinweise:

- Fußbodenheizung
Geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von 27° C.
- Reinigung und Pflege: siehe separate Reinigungs- und Pflegeanleitung.
- Technische Änderungen bleiben der windmüller flooring products WFP GmbH vorbehalten.