TECHNISCHE DATEN

bacana

Belagsart nach EN ISO 10582: Heterogene Kunststoff-Planken zur schwimmenden Verlegung

wineo

	bacana wood	**bacana** stars
Format	1212 x 185 mm	914 x 473 mm
Produktstärke	5 mm	5 mm
Planken, Fliesen / m² pro Paket	8 / 1,793 m²	6 / 2,594 m²
Pakete / m² pro Palette	64 / 114,752 m²	44 / 114,136 m²
Garantieleistung	25 Jahre bei privater Nutzung gemäß Windmöller Garantiebedingungen – www.wineo.de	

Klassifizierungen		
Nutzungsklasse 23 Stark beanspruchter privater Wohnbereich EN ISO 10874	Flur, Küche, Wohnzimmer, Heimbüro	
Nutzungsklasse 33 Stark beanspruchter gewerblicher Bereich EN ISO 10874	Kaufhäuser, Lobbys, Schulen, Großraumbüros, Korridore	
Nutzungsklasse 42 Normal beanspruchter Bereich der Leichtindustrie EN ISO 10874	Lagerräume, Werkstätten	
Verschleißverhalten EN 660-2	Gruppe T	
Brandverhalten EN 13501-1	B_{fl} - s1	
Rutschhemmstufe DIN 51130	R 9	
Gleitwiderstand EN 13893	$\mu \geq 0{,}30$ – DS	
Antistatische Eigenschaften EN 1815	≤ 2 kV	
Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit und Chemikalienbeständigkeit EN ISO 26987	Gute Beständigkeit in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit	
Lichtechtheit EN ISO 105-B02	≥ 6	
Resteindruck EN ISO 24343-1	~ 0,07 mm	
Stuhlrollenversuch EN 425 / ISO 4918	Typ W – keine sichtbare Veränderung	
Wärmedurchlasswiderstand EN 12667	~ 0,033 (m²K)/W ~ 0,0254 (m²K)/W im System mit silentCOMFORT	
Trittschallminderung EN ISO 16251-1	~ 7 dB bis zu 14 dB im System mit silentCOMFORT	
Dimensionsstabilität EN ISO 23999	~ 0,1 %	
Entsorgung	Privat: mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich Gewerblich: Abfallschlüssel-Nr. AVV 170203	

Produktaufbau	
1	**Oberflächenversiegelung**
2	**Nutzschicht** Dicke 0,55 mm
3	**Dekorfilm** Oberflächenstruktur - verschiedene Prägungen
4	**Grundschicht** mit Glasfaser-Armierung
5	**Gegenzug**
	Profilverbindung Connect Technologie
	Dämmmatte silentCOMFORT (separat erhältlich)
	Gefaste Kante – bacana wood Reale-Fugen-Technologie – stars

Zertifizierungen

windmöller flooring products WFP GmbH
Nord-West-Ring 21
D-32832 Augustdorf
Elastischer Bodenbelag
DOP: 0501002
EN 14041:2004
Resilient Flooring to be used within a building.

Z-156.603-615
Emissionsgeprüfter Bodenbelag nach DIBt-Grundsätzen
eurofins

EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
A+
Information representative des emissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une echelle de classe allant de C (fortes emissions) a A+ (tres faibles emissions)

Schadstoffgeprüft
Emissionsgeprüft
PROFI CERT

Phthalat frei 100 % Phthalate free
factory made coated

Hinweise:

- Fußbodenheizung
  Geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von 27° C.
- Reinigung und Pflege: siehe separate Reinigungs- und Pflegeanleitung.
- Technische Änderungen bleiben der windmöller flooring products WFP GmbH vorbehalten.