

Terrassendielen | Technische Daten

Outdoor decking | technical data sheet

Massaranduba



gerillt/genutet
rilled/rough rilled

genutet/gerillt
rough rilled/rilled

Technische Daten technical data

Stärke Thickness	25 mm
Breite Width	145 mm
Länge Length	2130/2450/2750/ 3050/3350/3660/3970/4270/4570/4880/5180/5490/5790/6100 mm
Profilierung Profile	gerillt/genutet genutet/gerillt rilled/rough rilled rough rilled/rilled
Oberfläche Surface	4-seitig gehobelt, naturbelassen 4-sides planed, unfinished
Qualität Grade	PRIME mit max. 5 % Fehlern PRIME with max. 5 % defects
Toleranz Tolerance	Stärke ca. +/- 1,0 mm – Breite ca. +/- 2,0 mm thickness approx. +/- 1,0 mm – width approx. +/- 2,0 mm
Herkunft Origin	Südamerika aus nachhaltiger Forstwirtschaft South America, from sustainable forests
Dauerhaftigkeitsklasse nach DIN EN 350-2 Class of durability according DIN EN 350-2	I - II dauerhaft bis sehr dauerhaft I - II durable to very durable
Holzfeuchte Moisture	technisch getrocknet auf ca. 18 - 20 % technically dried to approx. 18 - 20 %
Gewicht Weight	ca. 1150 kg/m³ approx. 1150 kg./m ³
Verlegung Installation	verschrauben auf passender Unterkonstruktion mit Edelstahlschrauben oder unsichtbare Befestigung mittels Spezialsystem screw down or invisible installation with special fix
Empfehlung Unterkonstruktion Recommended underconstruction	Aluminium, Angelim Pedra, Bongossi, Murure