

antigua GREEN - Datenblatt

	antigua green <i>Fertigfußboden</i>
Material	Design PP-Folie
Ausführung	strukturierte Nutzfläche
Verlegung	uniclic
Beanspruchungsklassen	
Wohnbereich <i>EN 16511</i>	23
Objektbereich <i>EN 16511</i>	32
Industrie <i>EN 16511</i>	-
Brandverhalten	
Brandklasse <i>EN ISO 9239-1</i>	Cfl-S1
Maße und Gewichte	
Format (mm) <i>EN 427</i>	1235 x 230
Nutzschicht (mm) <i>EN 429</i>	
Gesamtstärke (mm) <i>EN 428</i>	5,5
Designauflage (mm) <i>PVC-frei</i>	0,3
Flächengewicht (g/m²) <i>EN 430</i>	ca. 4200
Bauphysikalische eigenschaften	
Trittschallverbesserung (db) <i>EN 140</i>	18
Wärmedurchlasswiderstand (m² K/W) <i>EN 12667</i>	0,06
Maßstabilität (%) <i>EN 434</i>	< 0,05
Kratzbeständigkeit <i>EN 19094</i>	MSR-A3 / MSR -B3
Stuhlrollenbeanspruchung <i>EN 425</i>	geeignet (Typ W)
Abriebverhalten <i>ISO 24338</i>	> 8500 Umdrehungen
Koeffizient Rutschhemmend <i>DIN 51130</i>	R10
Lichtechtheit <i>ISO 105</i>	> 7
HDF Dickenquellung 24h in % <i>EN 317</i>	< 5

Querzugwerte Klickverbindung**ISO 24334**

> 450 kg/lfm - kg/m

Emissionswerte geprüft

laut AgBB

Quelle: <https://kwg-kork.de/boeden/designboden/green.html>

Stand: 07.02.2018