

# Technische Spezifikationen Marmoleum Striato

## Caractéristiques techniques Marmoleum Striato

Marmoleum Striato entspricht den Anforderungen der EN-ISO 24011 und EN 548 /  
Marmoleum Striato répond aux exigences des normes EN-ISO 24011 et EN 548



		Striato Original + Colour	Striato Textura
	Gesamtstärke / Épaisseur totale	EN-ISO 24346 2,50 mm	2,50 mm
	Einstufung / Classement	EN-ISO 10874 Klasse 34 / Classe 34 Klasse 43 / Classe 43	Klasse 34 / Classe 34 Klasse 43 / Classe 43
	Kollektionsumfang / Nombre de références	20 Farben / 20 Couleurs	7 Farben / 7 Couleurs
	Bahnenbreite / Largeur des rouleaux	EN-ISO 24341 200 cm	200 cm
	Bahnenlänge / Longueur des rouleaux	EN-ISO 24341 ≤ 33 m	≤ 33 m
	Flächengewicht / Poids	EN-ISO 23997 2.900 g/m <sup>2</sup>	2.900 g/m <sup>2</sup>
	Oberflächenvergütung / Traitement de surface		
	Resteindruckverhalten / Poinçonnement rémanent	EN-ISO 24343-1 ~ 0,08 mm ≤ 0,15 mm	~ 0,08 mm ≤ 0,15 mm
	Rutsicherheit / Résistance au glissement	DIN 51130 bfu/bpa/upi R 9729 R9 GS1	R10 -
	Trittschalldämmung / Réduction du bruit d'impact	EN-ISO 717-2 5 dB	5 dB
	Flexibilität / Flexibilité	EN-ISO 24344 Ø 40 mm	Ø 40 mm
	Chemikalienbeständigkeit / Résistance aux produits chimiques	EN-ISO 26987	Bei kurzzeitiger Einwirkung von verdünnten Säuren, Ölen und Fetten keine Veränderung der Materialeigenschaften. Nicht beständig bei Langzeiteinwirkung von Laugen. / Résiste aux acides faibles, aux huiles et aux solvants les plus courants comme l'alcool, le white spirit, etc.; Ne résiste pas à l'action prolongée aux produits alcalins
	Stuhllastenbeanspruchung / Résistance aux chaises à roulettes	ISO 4918 / EN 425	geeignet (Typ W) / adapté (type W)
	Lichtechtheit / Solidité des couleurs à la lumière	EN-ISO 105-B02	Methode 3: Stufe 6 / Methode 3: Echelle 6
	Bakteriostatik / Propriétés bactériostatiques		Anerkannte Labors bestätigen, dass Linoleum über natürliche bakteriostatische Eigenschaften verfügt, die sogar vor MRSA-Bakterien schützen. / Marmoleum Striato possède des propriétés bactériostatiques naturelles, qui sont confirmées par des laboratoires indépendants, même contre les bactéries MRSA.
	Zigarettenglutbeständigkeit / Résistance à la brûlure de cigarettes	EN 1399	Flecken/Rückstände von ausgetretenen Zigaretten können durch abrasive Reinigung und Auftragen einer neuen Beschichtung leicht entfernt werden. Es entstehen keine Verschmelzungen. / Les marques laissées sur le linoléum par les cigarettes écrasées peuvent être enlevées facilement.
	Wärmedurchlasswiderstand / Résistance au passage de la chaleur	EN 12667 0,014 m <sup>2</sup> K/W	0,014 m <sup>2</sup> K/W
EN 14041 CE 0100201_DOP_306			
Marmoleum Striato entspricht den Anforderungen der EN 14041 / Marmoleum Striato répond aux exigences de la norme EN 14041			
	Kenncode des Produkttyps / Code du produit	EN 14041 0100201-DoP-306	0100201-DoP-306
	Brandverhalten / Réaction au feu	EN 13501-1 C <sub>n</sub> - s1	C <sub>n</sub> - s1
	Rutschhemmung / Résistance au glissement	EN 13893 DS: ≥ 0,30	DS: ≥ 0,30
	Antistatik / Accumulation charges électrostatiques	EN 1815 < 2 kV	< 2 kV
	eWärmeleitfähigkeit / Coefficient de transmission thermique	EN 12524 0,17 W/m-K	0,17 W/m-K

Weltweit verfügen alle Forbo Flooring Systems Vertriebsorganisationen über ein Qualitätsmanagementsystem, das nach ISO 9001 zertifiziert ist. / Toutes les entités de vente Forbo Flooring Systems sont certifiées ISO 9001 (management de la qualité).  
Weltweit verfügen alle Forbo Flooring Systems Produktionsstätten über ein Umweltmanagementsystem, das nach ISO 14001 zertifiziert ist. / Toutes les usines Forbo Flooring Systems sont certifiées ISO 14001 (management de l'environnement).  
Die Lebenszyklusanalysen (LCA) für Bodenbeläge von Forbo Flooring Systems werden in Umweltproduktdeklarationen (EPD) dokumentiert. Diese stehen auf unserer Webseite zum Download bereit. / L'Analyse du Cycle de Vie (ACV) de l'ensemble des produits Forbo Flooring Systems est disponible dans les Fiches de Déclarations Environnementales et Sanitaires. Celles-ci sont téléchargeables sur nos sites internet.



### Deutschland

Forbo Flooring GmbH  
Steubenstraße 27  
D-33100 Paderborn  
T: +49 - (0)5251 - 18 03-0  
F: +49 - (0)5251 - 18 03-200  
info.germany@forbo.com  
www.forbo-flooring.de

### Österreich

Forbo Flooring Austria GmbH  
Oswald-Redlich-Straße 1  
A-1210 Wien  
T: +43 - (0)1 - 330 92 04  
F: +43 - (0)1 - 330 92 04 10  
info.austria@forbo.com  
www.forbo-flooring.at

### Schweiz

Forbo - Giubiasco SA  
Via Industrie 16  
CH-6512 Giubiasco  
T: +41 - (0)91 850 01 11  
F: +41 - (0)91 850 01 41  
info.flooring.ch@forbo.com  
www.forbo-flooring.ch



**COMMITTED  
TO THE HEALTH  
OF ONE**

WWW.FORBO-FLOORING.DE/CHO  
WWW.FORBO-FLOORING.AT/CHO  
WWW.FORBO-FLOORING.CH/CHO